



バレル研磨機

# バレルコンパウンド

## 湿式コンパウンド

### 特長

TKXコンパウンドは研削、スケール除去、洗浄、脱脂、光沢、防錆の諸作用を持ち、メディアの物理的仕上効果を科学的に促進させ、処理時間を短縮し、仕上がり効果をも高める重要な添加剤です。

品名	加工目的					加工材料					形状	使用量	性質	荷姿	備考	
	脱スケール	粗研磨	脱脂	光沢	防錆	鉄鋼	ステンレス	アルミニウム	マグネシウム	銅・銅合金		亜鉛・洋白	水1L 対 投入量 (g)			PH 1% 水溶液
OE-44	○					○	○					粉末	5~20	7.1	25kgケース	中性スケール取り
OEY-30	○					○	○			○		粉末	20~50	11.2	25kgケース	研磨剤入り
LCL	○					○	○	○		○		液体	10~50	3.0	200kgドラム	光沢仕上げ可能、一低発砲
OF		○				○	○					粉末	5~10	12.0	20kgケース	防錆力あり、無発砲
KC		○				○	○					液体	10~50	6.7	18kgタフテナー	鏡面研磨
OL-E			○			○						粉末	10~40	10.9	20kgケース	強力脱脂用
AY-50			○			○	○					液体	10~40	9.2	18kgタフテナー	
AY-60			○					○		○		液体	10~40	6.5	18kgタフテナー	
DS-120			○			○	○					液体	10~40	9.9	18kgタフテナー	光沢仕上げ可能、鉄鋼の脱脂
TKL				○		○	○					液体	5~20	7.5	18kgタフテナー	中性
OB				○		○	○					粉末	10~20	9.7	20kgケース	鉄鋼部品の光沢仕上用
DEC-17				○		○	○					粉末	10~20	9.7	10kgケース	木粉入り(脱脂可能)
WP-20				○		○	○			○		粉末	10~40	9.2	10kgケース	木粉入り(脱脂可能)
NC				○		○				○		液体	10~20	8.9	18kgタフテナー	深みのある光沢仕上
FC				○		○	○			○		液体	10~20	8.9	18kgタフテナー	粗研磨可能
OD-21				○		○	○	○	○			液体	10~20	8.8	17kgタフテナー	白い光沢
AL-13				○				○		○		液体	10~20	8.3	18kgタフテナー	変色防止効果大、粗研磨可能
S-50					○	○	○					液体	20~50	9.5	20kg缶	有色、工程間防錆
S-50A					○	○	○					液体	20~50	9.5	20kg缶	無色、工程間防錆
ライトパルC					○			○		○		液体	20~50	8.1	18kg缶	銅系防錆剤
ラスミンW-1					○	○	○					液体	10~50	11.7	16kg缶	
ラスミンR					○			○		○		粉末	1~10	5.0	5kgケース	銅系防錆剤

○：適しています

## 乾式コンパウンド

### 特長

クリームタイプの金属用コンパウンドで研磨力と特に光沢・鏡面研磨を目的とした仕上げに有効です。

※推奨メディア：植物系メディア（クルミ・コーン等）

品名	品番	形状	研磨目的
M	5	ペースト	粗研磨
	10		
	20		光沢
	25		
	50		
100	鏡面仕上		

☆随時、バレルテストの受付を行っておりますので、お気軽にお問合せください



株式会社 TKX

---

〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 5 番 16 号

TEL 06-6768-0681 (代表) FAX 06-6768-4000

URL <http://www.tkx.co.jp>

■ご用命は